

اولین مجموعه ضدحریق-آستر-داخلی

پایه ضدحریق روبیو مونوکوت

آستر ضدحریق از مجموعه روغن FR مونوکوت – دسته-

بندی کف - EN ISO ۱۱۹۲۵-۲ and EN ISO ۱۳۵۰۱-۱

۹۲۳۹-۱

توضیحات:

این محصول مونوکوت را می‌توان به‌عنوان لایه اولیه برای روغن FR مونوکوت بکار برد. مجموعه روغن FR مونوکوت دارای دسته‌بندی اروپایی Bfl-s۱ (کف) بر طبق استاندارد EN ISO ۱۱۹۲۵-۲ and EN ISO ۹۲۳۹-۱: EN ۱۳۵۰۱-۱ است.

ویژگی‌های بخصوص:

- بدون آب
- ویسکوزیته پایین (۵۰ mPa.s at ۱۵°C, Brookfield RVT)
- فاقد هالوژن، نمک و فلزات سنگین (از قبیل آنتیموان)
- ۱۰۰% جامد
- فاقد ترکیبات آلی فرّار

روش استفاده - دستی:

۱- سطح را سمباده زده و گردگیری کنید.

۲- FR Base مونوکوت را با غلتک یا برس روی سطح بمالید. سپس با دستگاه پولیش و پد سفید سطح را پولیش نمایید. قسمت‌های ۵ تا ۱۰ متر مربع را بطور یکجا انجام دهید.

۳- اجازه دهید سطح کاملا خشک شود. زمان خشک شدن تقریبا ۱۲ ساعت دردمای محیط است که بستگی به تهویه و رطوبت دارد.

روش استفاده - صنعتی:

۱- سطح را سمباده زده و گردگیری کنید.

۲- FR Base مونوکوت را با غلتک لاستیکی یا اسپری روی سطح بمالید.

۳- اجازه دهید تخته‌ها با دستگاه تهویه خشک شوند.

مهم: لطفا برای استفاده از این محصول به داده‌های فنی درباره مجموعه روغن FR مونوکوت مراجعه کنید.

میزان مصرف:

منطبق بر میزان معمول: $5 \text{ g/m}^2 \pm 5$ (= ca. $25 \text{ m}^2/\text{L}$)

ویژگی‌های فنی:

حالت فیزیکی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد: مایع

رنگ: شفاف

بو: مشخص

بسته‌بندی:

قوطی ۱-۵ لیتری

نگهداری:

این محصول را می‌توان در بسته‌بندی اولیه و شرایط خشک تا ۱۲ ماه در انبار نگهداری کرد.

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد. اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آن صورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا

دریافت کنید. تاریخ TDS: ۱۰/۰۹/۲۰۱۴. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را
ملاحظه نمایید.

روغن FR روبیو مونوکوت

روغن واکس جامد ضدحریق از مجموعه روغن FR
مونوکوت – دسته‌بندی کف - - EN ISO ۱۱۹۲۵-۱: EN ISO ۱۳۵۰۱-۱
۲ and EN ISO ۹۲۳۹-۱

توضیحات:

روغن FR مونوکوت یک نسخه اصلاح شده و ضدحریق روغن ۲C Plus مونوکوت
است که به‌عنوان پیش‌رنگ به همراه FR Base مونوکوت بکار می‌رود.
این محصول با ویژگی‌های بخصوص خود واکنش مولکولی با بالاترین میکرون‌های
سطح چوب ایجاد کرده که منجر به محافظت طولانی‌مدت از آن می‌شود.
مجموعه روغن FR مونوکوت دارای دسته‌بندی اروپایی Bfl-s۱ (کف) بر طبق
استاندارد EN ISO ۹۲۳۹-۱ and EN ISO ۱۱۹۲۵-۲: EN ISO ۱۳۵۰۱-۱ است.

ویژگی‌های بخصوص:

- فاقد ترکیبات آلی فرّار
- فاقد هالوژن، نمک و فلزات سنگین (از قبیل آنتیموان)
- حفظ ظاهر و حس طبیعی چوب
- بدون ایجاد رد شروع و همپوشانی
- نگهداری آسان
- فاقد آب
- قابل استفاده برای تمام انواع چوب، لوازم چوبی و کف (چوب سخت، روکش چوب، MDF، ...)
- محافظت پایدار، مقاوم در برابر سایش
- مقاوم در برابر آب و ر نتیجه مناسب برای آشپزخانه و حمام
- مقاوم در برابر گرما تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد
- ترمیم فوری

راهنمای استفاده:

وقتیکه سطح پرداخت کاری شده با FR Base مونوکوت خشک شد، می‌توان از این روغن استفاده کرد.

۱- دو ماده تشکیل‌دهنده را بخوبی قاطی کرده (۱ تا ۲ دقیقه)، به نسبت تقریبی ۳ واحد A و یک واحد B.

۲- مقدار کمی از روغن FR را با دستمال یا دستگاه کف‌ساب به‌همراه پد نازک بژ روی سطح پخش کنید. در قسمت‌های ۵-۱۰ متر مربع این کار را انجام دهید.

۳- اجازه دهید چند دقیقه خوب جذب شود و روغن اضافه را از قسمت‌های کار شده پیش از ۱۵ دقیقه پاک کنید. سطح باید خشک بنظر برسد. تمام قسمت‌ها را بدین صورت انجام دهید.

۴- در مکانی با تهویه مناسب، ۲۴ تا ۳۶ ساعت پس از انجام کار می‌توان از سطح استفاده کرد.

ابزار مورد استفاده را نیز می‌توان با پاک‌کننده RMC نظافت کرد.

مهم: لطفاً برای استفاده از این محصول به داده‌های فنی درباره مجموعه روغن FR مونوکوت مراجعه کنید.

پس از ۵ روز می‌توان سطح را با آب یا محصولات مونوکوت پرداخت کاری کرد.

جهت تضمین عمر طولانی‌تر و محافظت بهتر، استفاده از محصولات مونوکوت برای نگهداری ضروریست.

میزان مصرف:

منطبق بر میزان معمول: ($ca. 50 \text{ m}^2/\text{L}$) ± 2 (16 g/m^2)، که بستگی به نوع چوب، و روش سمباده‌کاری و استفاده محصول دارد.

روغن ۲C Plus مونوکوت را می‌توان حداکثر ۴-۶ ساعت پس از مخلوط کردن استفاده کرد.

ویژگی‌های فنی:

روغن FR مونوکوت (A)

حالت فیزیکی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد: مایع

بو: روغنی

ترکیبات آلی فرّار: ۰

شتاب‌دهنده مونوکوت (B)

حالت فیزیکی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد: مایع

رنگ: شفاف

بدون بو

دمای اشتعال: > 160 درجه

ترکیبات آلی فرّار: ۰

بسته‌بندی:

قوطی ترکیبی ۱.۳ لیتری: حاوی ۱ لیتر روغن A و ۰.۳ لیتر شتاب‌دهنده B

قوطی ترکیبی ۳.۵ لیتری: حاوی ۲.۷۵ لیتر روغن A و ۰.۷۵ لیتر شتاب‌دهنده B

نگهداری:

این محصول را می‌توان در بسته‌بندی اولیه و شرایط خشک تا ۱۲ ماه در انبار نگهداری کرد.

توجه:

این محصول را نمی‌توان رقیق کرد! پارچه‌های آغشته به روغن بسیار قابل اشتعال بوده و بایستی پیش از دورانداختن آنها را کاملا با آب خیس کرد.

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملا بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد. اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آن صورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید. تاریخ TDS: ۱۰/۰۹/۲۰۱۴. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را ملاحظه نمایید.