

افکت اسموکِ مونوکوت (استفاده دستی و صنعتی)

توضیحات:

افکت اسموکی مونوکوت بطور خاصی طراحی شده تا خیلی سریع ظاهری اسموکی به چوب بلوط (و سایر چوب‌های دارای اسید تانیک) ببخشد. اسموکِ RMC به اسید تانیک موجود در چوب واکنش نشان می‌دهد، نه شیره چوب. با این محصول شما می‌توانید افکت‌های منحصربه‌فردی ایجاد کنید. این محصول هم بصورت دستی و هم صنعتی قابل استفاده است.

با توجه به اصالت چوب، میزان اسید تانیک موجود و کیفیت چوب، احتمال بدست آمدن نتایج مختلف در پایان پرداخت‌کاری وجود خواهد داشت.

اسموک RMC همیشه به‌همراه محصول دیگری از مجموعه روغن پرداخت‌کاری مونوکوت استفاده می‌شود که پیوند مولکولی عالی بین روغن و چوب را تضمین می‌نماید.

ویژگی‌های خاص:

- ایجاد افکتی مانند دود با آمونیاک
- بدون ایجاد دود یا گاز سمی
- امکان رقیق کردن با آب در صورت غلظت بالا

دستورالعمل استفاده دستی:

- تخته‌های کف را تا رسیدن به افکت مورد نظر سمباده بزنید.

- غبار را کامل پاک کنید.
- با برس یا غلطک RMC محلول را روی سطح بمالید. اگر خواهان افکت یکسدت هستید، سطح را کاملاً با محصول آغشته نمایید.
- محلول اضافی را با آب و اسفنج پاک کرده و در سطل دیگری بچلانید.
- اجازه دهید سطح کامل خشک شود (بین ۱۲ تا ۴۸ ساعت).
- سطح را با سمباده نرم به آرامی و به همراه پد بژ پولیش نمایید.
- گرد و غبار را دوباره پاک کنید.
- با روغن مونوکوت پرداخت کاری نهایی را انجام دهید.

میزان مصرف - دستی:

بر اساس نوع چوب و آماده‌سازی: $20-40 \text{ g/m}^2$ +/-

این مقادیر صرفاً نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

راهنمای استفاده صنعتی:

- تخته‌های کف را تا رسیدن به افکت مورد نظر سمباده بزنید.
- غبار را کامل پاک کنید.

- محصول را با استفاده از غلطک یا اسپری بطور یکسان روی سطح بزنید. اگر خواهان افکت یکسدت هستید، سطح را کاملا با محصول آغشته نمایید.
- اجازه دهید سطح کامل خشک شود - در معرض هوا، یا تونل باد یا خشک‌کن UV.
- سطح را به آرامی با ماشین سمباده برسی، فلاتر یا نایلون سمباده بزنید.
- گرد و غبار را دوباره پاک کنید.
- با روغن مونوکوت پرداخت‌کاری نهایی را انجام دهید.

میزان مصرف - صنعتی:

بر اساس نوع چوب و آماده‌سازی: $5-15 \text{ g/m}^2 \pm$

این مقادیر صرفاً نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

ویژگی‌های فنی:

- حالت فیزیکی (۲۰°C): مایع
- رنگ: بدون رنگ
- بو: مشخص
- pH: ۱۲-۱۳
- قابلیت حل: محلول در آب

نگهداری:

این محصول را می‌توان تا ۱۲ ماه در شرایط دور از رطوبت و در بسته‌بندی اصلی در انبار نگهداری شود. از انجماد خودداری کنید.

بسته‌بندی:

بطری‌های ۱۰۰ میل، سطل پی‌وی‌سی ۱، ۵ و ۱۰ لیتری

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد. اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آن صورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید.